




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
198217	SAE J403 1008	0.060	0.180	0.015	0.015	0.005	0.017	0.017	0.023	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004
COLADA	Als N2													
198217	0.043 0.0047													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
198217	1407040A	0.0747	50(RB)
198217	1407040B	0.0747	50(RB)
198217	1407023A	0.0747	58(RB)
198217	1407023B	0.0747	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA	
198217	1407040A	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270891	7305	AH/5%	
198217	1407040B	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270891	7305	AH/5%	
198217	1407023A	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270891	7305	AH/5%	
198217	1407023B	0.0747	48.0000	0000108697	000040	1001270891	7305	AH/5%	

FIN DE DATOS														