




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
196559	SAE J403 1008	0.058	0.199	0.010	0.014	0.008	0.035	0.019	0.023	0.005	0.003	0.001	0.001	0.002	
198433	SAE J403 1008	0.064	0.209	0.017	0.016	0.007	0.030	0.032	0.031	0.008	0.003	0.003	0.001	0.004	
COLADA	Als N2														
196559	0.049 0.0008														
198433	0.047 0.0042														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
196559	1424007B	0.0478	54(RB)
198433	1443147B	0.0299	45(RB)
198433	1443146A	0.0299	47(RB)
198433	1443146B	0.0299	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
196559	1424007B	0.0478	36.0000	0000109255	000030	1001273545	7454	AH/5%
198433	1443147B	0.0299	36.0000	0000109255	000060	1001273545	7454	AH/5%
198433	1443146A	0.0299	36.0000	0000109255	000060	1001273545	7454	AH/5%
198433	1443146B	0.0299	36.0000	0000109255	000060	1001273545	7454	AH/5%

FIN DE DATOS