




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
198217	SAE J403 1008	0.060	0.180	0.015	0.015	0.005	0.017	0.017	0.023	0.003	0.001	0.002	0.002	0.004	
298188	SAE J403 1008	0.063	0.174	0.019	0.016	0.007	0.036	0.020	0.026	0.015	0.003	0.005	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
198217	0.043 0.0047														
298188	0.044 0.0087														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
198217	1407071A	0.0598	60(RB)				
198217	1407068B	0.0598	60(RB)				
298188	1400048A	0.0598	55(RB)				
298188	1400048B	0.0598	55(RB)				

										PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA			
198217	1407071A	0.0598	48.0000	0000108697	000060	1001270910	7305	AH/5%			
198217	1407068B	0.0598	48.0000	0000108697	000060	1001270910	7305	AH/5%			
298188	1400048A	0.0598	48.0000	0000108697	000060	1001270910	7305	AH/5%			
298188	1400048B	0.0598	48.0000	0000108697	000060	1001270910	7305	AH/5%			

FIN DE DATOS