




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.12.2009	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
491249	SAE J403 1008	0.044	0.197	0.009	0.011	0.012	0.040	0.021	0.023	0.006	0.002	0.002	0.002	0.002	
491335	SAE J403 1008	0.068	0.196	0.009	0.013	0.011	0.033	0.022	0.023	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001	
491493	SAE J403 1008	0.040	0.166	0.010	0.018	0.007	0.042	0.027	0.029	0.005	0.003	0.001	0.001	0.003	
491816	SAE J403 1008	0.025	0.196	0.013	0.015	0.005	0.024	0.019	0.025	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
491249	0.040 0.0040														
491335	0.052 0.0067														
491493	0.048 0.0066														
491816	0.048 0.0059														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
491249	1393004A	0.0598	54(RB)
491335	1393003A	0.0598	54(RB)
491493	1393005A	0.0598	48(RB)
491493	1393005B	0.0598	48(RB)
491816	1398002A	0.0598	59(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE	NORMA
491249	1393004A	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270890	7305	AH/5%
491335	1393003A	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270890	7305	AH/5%
491493	1393005A	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270890	7305	AH/5%
491493	1393005B	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270890	7305	AH/5%
491816	1398002A	0.0598	36.0000	0000108697	000050	1001270890	7305	AH/5%

FIN DE DATOS