




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.01.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
492015	SAE J403 1008	0.069	0.171	0.010	0.017	0.013	0.022	0.024	0.026	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001	
492016	SAE J403 1008	0.060	0.197	0.009	0.012	0.013	0.022	0.019	0.025	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
492015	0.025 0.0064														
492016	0.052 0.0070														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
492015	1434005A	0.0598	56(RB)
492015	1434005B	0.0598	56(RB)
492016	1437007A	0.0598	52(RB)
492016	1434006A	0.0598	54(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
492015	1434005A	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273537	7454	AH/5%
492015	1434005B	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273537	7454	AH/5%
492016	1437007A	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273537	7454	AH/5%
492016	1434006A	0.0598	36.0000	0000109255	000020	1001273537	7454	AH/5%

FIN DE DATOS