




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 20.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
400027	SAE J403 1008	0.061	0.192	0.012	0.014	0.008	0.021	0.027	0.024	0.006	0.001	0.003	0.001	0.004	
491664	SAE J403 1008	0.065	0.188	0.011	0.012	0.013	0.025	0.022	0.024	0.006	0.002	0.001	0.003	0.003	
COLADA	Als N2														
400027	0.054 0.0068														
491664	0.047 0.0068														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
400027	1498003A	0.0478	52(RB)
400027	1498003B	0.0478	52(RB)
491664	1394080A	0.0299	56(RB)
491664	1394080B	0.0299	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
400027	1498003A	0.0478	48.0000	0000109255	000040	1001278083	7454	AH/5%
400027	1498003B	0.0478	48.0000	0000109255	000040	1001278083	7454	AH/5%
491664	1394080A	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001278083	7305	AH/5%
491664	1394080B	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001278083	7305	AH/5%

FIN DE DATOS