




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
100025	SAE J403 1008	0.060	0.176	0.014	0.010	0.010	0.024	0.021	0.024	0.005	0.003	0.002	0.002		
200396	SAE J403 1008	0.060	0.172	0.015	0.018	0.007	0.020	0.015	0.019	0.006	0.001	0.001	0.002	0.004	
200399	SAE J403 1008	0.059	0.185	0.008	0.012	0.008	0.019	0.015	0.021	0.006	0.001	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
100025	0.044 0.0037														
200396	0.041 0.0040														
200399	0.046 0.0046														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
100025	1485023B	0.1046	60(RB)
200396	1531071A	0.0299	47(RB)
200399	1531072B	0.0299	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
100025	1485023B	0.1046	48.0000	0000109255	000010	1001281520	7454	AH/5%
200396	1531071A	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281520	7454	AH/5%
200399	1531072B	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281520	7454	AH/5%

FIN DE DATOS