




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.01.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
200396	SAE J403 1008	0.060	0.172	0.015	0.018	0.007	0.020	0.015	0.019	0.006	0.001	0.001	0.002	0.004	
200399	SAE J403 1008	0.059	0.185	0.008	0.012	0.008	0.019	0.015	0.021	0.006	0.001	0.001	0.002	0.004	
400113	SAE J403 1008	0.062	0.197	0.011	0.019	0.007	0.023	0.025	0.023	0.008	0.001	0.001	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
200396	0.041 0.0040														
200399	0.046 0.0046														
400113	0.060 0.0056														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
200396	1531071B	0.0299	47(RB)
200399	1531072A	0.0299	47(RB)
400113	1531070A	0.0299	48(RB)
400113	1531070B	0.0299	48(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
200396	1531071B	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281519	7454	AH/5%
200399	1531072A	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281519	7454	AH/5%
400113	1531070A	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281519	7454	AH/5%
400113	1531070B	0.0299	48.0000	0000109255	000070	1001281519	7454	AH/5%

FIN DE DATOS