




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.02.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
400124	SAE J403 1008	0.068	0.191	0.011	0.009	0.008	0.018	0.021	0.019	0.002	0.002	0.001	0.001	0.003
COLADA	Als N2													
400124	0.037 0.0062													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA											
400124	1540003A	0.0359	52(RB)											
400124	1540003B	0.0359	52(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
400124	1540003A	0.0359	36.0000	0000109894	000010	1001284108	7598	AH/5%						
400124	1540003B	0.0359	36.0000	0000109894	000010	1001284108	7598	AH/5%						
FIN DE DATOS														