




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.02.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
298230	SAE J403 1008	0.069	0.197	0.010	0.010	0.009	0.030	0.020	0.022	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	
400190	SAE J403 1008	0.059	0.177	0.006	0.014	0.010	0.022	0.017	0.023	0.006	0.001	0.002	0.003	0.003	
COLADA	Als	N2													
298230	0.051	0.0057													
400190	0.035	0.0089													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
298230	1394082A	0.0299	50(RB)												
400190	1544038A	0.0598	57(RB)												
400190	1544038B	0.0598	57(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
298230	1394082A	0.0299	48.0000	0000108718	000080	1001284972	7305	AH/5%							
400190	1544038A	0.0598	48.0000	0000109975	000040	1001284972	7598	AH/5%							
400190	1544038B	0.0598	48.0000	0000109975	000040	1001284972	7598	AH/5%							
FIN DE DATOS															