




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.03.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
101244	SAE J403 1008	0.060	0.185	0.019	0.015	0.011	0.044	0.020	0.025	0.003	0.004	0.001	0.001	0.002	
201292	SAE J403 1008	0.062	0.190	0.018	0.010	0.004	0.018	0.022	0.018	0.007	0.003	0.002	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
101244	0.042 0.0054														
201292	0.047 0.0065														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
101244	1600012B	0.0747	54(RB)
201292	1603026A	0.0598	52(RB)
201292	1603026B	0.0598	52(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
101244	1600012B	0.0747	48.0000	0000109975	000020	1001294262	7598	AH/5%
201292	1603026A	0.0598	48.0000	0000109975	000040	1001294262	7598	AH/5%
201292	1603026B	0.0598	48.0000	0000109975	000040	1001294262	7598	AH/5%

FIN DE DATOS