




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
101052	SAE J403 1008	0.065	0.171	0.009	0.008	0.016	0.020	0.019	0.028	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	
102278	SAE J403 1008	0.063	0.191	0.020	0.016	0.008	0.030	0.029	0.023	0.005	0.007	0.002	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
101052	0.054 0.0063														
102278	0.037 0.0052														

				PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA				
101052	1629004A	0.0598	52(RB)				
101052	1629004B	0.0598	52(RB)				
102278	1708061A	0.0747	60(RB)				
102278	1708061B	0.0747	60(RB)				

									PRODUCTO EMBARCADO	
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA		
101052	1629004A	0.0598	36.0000	0000110872	000050	1001308525	7825	AH/5%		
101052	1629004B	0.0598	36.0000	0000110872	000050	1001308525	7825	AH/5%		
102278	1708061A	0.0747	36.0000	0000110872	000030	1001308525	7825	AH/5%		
102278	1708061B	0.0747	36.0000	0000110872	000030	1001308525	7825	AH/5%		

FIN DE DATOS