




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
400914	SAE J403 1008	0.064	0.168	0.016	0.017	0.007	0.018	0.027	0.023	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002
COLADA	Als N2													
400914	0.033 0.0067													

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
400914	1701001A	0.0478	55(RB)
400914	1701001B	0.0478	55(RB)
400914	1700001A	0.0478	56(RB)
400914	1700001B	0.0478	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
400914	1701001A	0.0478	36.0000	0000110872	000070	1001309529	7825	AH/5%
400914	1701001B	0.0478	36.0000	0000110872	000070	1001309529	7825	AH/5%
400914	1700001A	0.0478	36.0000	0000110872	000070	1001309529	7825	AH/5%
400914	1700001B	0.0478	36.0000	0000110872	000070	1001309529	7825	AH/5%

FIN DE DATOS