




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
102178	SAE J403 1008	0.061	0.203	0.019	0.012	0.011	0.023	0.020	0.021	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
102178	0.044 0.0025														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
102178	1691002A	0.0359	56(RB)
102178	1691002B	0.0359	56(RB)
102178	1691003A	0.0359	53(RB)
102178	1691003B	0.0359	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
102178	1691002A	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309528	7767	AH/5%
102178	1691002B	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309528	7767	AH/5%
102178	1691003A	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309528	7767	AH/5%
102178	1691003B	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309528	7767	AH/5%

FIN DE DATOS