




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	13.04.2010	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Lam.rol.frio temp.tenson rollo					

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
101048	SAE J403 1008	0.060	0.183	0.020	0.010	0.011	0.030	0.027	0.025	0.004	0.004	0.001	0.001	0.001	
102174	SAE J403 1008	0.063	0.160	0.014	0.013	0.012	0.027	0.022	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	
102176	SAE J403 1008	0.072	0.186	0.012	0.013	0.007	0.021	0.021	0.019	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
101048	0.039 0.0067														
102174	0.041 0.0053														
102176	0.034 0.0031														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
101048	1694002A	0.0359	47(RB)
102174	1693002A	0.0359	48(RB)
102174	1693002B	0.0359	48(RB)
102176	1691001B	0.0359	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
101048	1694002A	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309557	7767	AH/5%
102174	1693002A	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309557	7767	AH/5%
102174	1693002B	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309557	7767	AH/5%
102176	1691001B	0.0359	36.0000	0000110670	000050	1001309557	7767	AH/5%

FIN DE DATOS