




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
102174	SAE J403 1008	0.063	0.160	0.014	0.013	0.012	0.027	0.022	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	
400859	SAE J403 1008	0.093	0.318	0.012	0.017	0.012	0.015	0.017	0.019	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
102174	0.041 0.0053														
400859	0.043 0.0059														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
102174	1692137B	0.0239	45(RB)												
102174	1692136A	0.0239	50(RB)												
102174	1692136B	0.0239	50(RB)												
400859	1697123A	0.0239	46(RB)												
400859	1697123B	0.0239	46(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
102174	1692137B	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310551	7767	AH/5%											
102174	1692136A	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310551	7767	AH/5%											
102174	1692136B	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310551	7767	AH/5%											
400859	1697123A	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310551	7767	AH/5%											
400859	1697123B	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310551	7767	AH/5%											

FIN DE DATOS