




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
102174	SAE J403 1008	0.063	0.160	0.014	0.013	0.012	0.027	0.022	0.020	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	
200369	SAE J403 1008	0.055	0.193	0.009	0.011	0.018	0.029	0.017	0.023	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
102174	0.041 0.0053														
200369	0.039 0.0060														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
102174	1692137A	0.0239	45(RB)												
200369	1697126X	0.0239	50(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
102174	1692137A	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310958	7767	AH/5%							
200369	1697126X	0.0239	36.0000	0000110670	000080	1001310958	7767	AH/5%							
FIN DE DATOS															