




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.04.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
401083	SAE J403 1008	0.060	0.187	0.012	0.013	0.008	0.015	0.020	0.018	0.008	0.001	0.003	0.002	0.003
401083	Als N2	0.045	0.0074											

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
401083	1749021A	0.0747	56(RB)
401083	1749021B	0.0747	56(RB)
401083	1749022A	0.0747	56(RB)
401083	1749022B	0.0747	56(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
401083	1749021A	0.0747	48.0000	0000110872	000040	1001312749	7825	AH/5%
401083	1749021B	0.0747	48.0000	0000110872	000040	1001312749	7825	AH/5%
401083	1749022A	0.0747	48.0000	0000110872	000040	1001312749	7825	AH/5%
401083	1749022B	0.0747	48.0000	0000110872	000040	1001312749	7825	AH/5%

FIN DE DATOS