




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.04.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
102323	SAE J403 1008	0.058	0.180	0.016	0.008	0.011	0.019	0.015	0.020	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	
400974	SAE J403 1008	0.097	0.323	0.012	0.012	0.011	0.039	0.030	0.032	0.008	0.002	0.001	0.002	0.005	
COLADA	Als	N2													
102323	0.054	0.0050													
400974	0.050	0.0040													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
102323	1705039B	0.0239	52(RB)												
400974	1721045X	0.0239	44(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
102323	1705039B	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313595	7767	AH/5%							
400974	1721045X	0.0239	48.0000	0000110670	000090	1001313595	7767	AH/5%							
FIN DE DATOS															