




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 02.05.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
401236	SAE J403 1008	0.062	0.198	0.016	0.017	0.011	0.026	0.022	0.025	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	
401241	SAE J403 1008	0.050	0.180	0.009	0.014	0.008	0.015	0.017	0.022	0.003	0.003	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
401236	0.045 0.0090														
401241	0.032 0.0069														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
401236	1777134A	0.0239	46(RB)
401236	1777134B	0.0239	46(RB)
401241	1777136A	0.0239	47(RB)
401241	1777136B	0.0239	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
401236	1777134A	0.0239	36.0000	0000110872	000100	1001316069	7825	AH/5%
401236	1777134B	0.0239	36.0000	0000110872	000100	1001316069	7825	AH/5%
401241	1777136A	0.0239	36.0000	0000110872	000100	1001316069	7825	AH/5%
401241	1777136B	0.0239	36.0000	0000110872	000100	1001316069	7825	AH/5%

FIN DE DATOS