




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.05.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
103027	SAE J403 1008	0.078	0.173	0.017	0.010	0.011	0.020	0.027	0.018	0.004	0.003	0.001	0.002	0.002	
401240	SAE J403 1008	0.060	0.176	0.013	0.017	0.010	0.016	0.020	0.022	0.004	0.003	0.001	0.001	0.002	
COLADA	Als N2														
103027	0.037 0.0075														
401240	0.029 0.0064														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
103027	1777091A	0.1046	52(RB)
103027	1777091B	0.1046	52(RB)
401240	1777089A	0.1046	50(RB)
401240	1777089B	0.1046	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
103027	1777091A	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319308	7926	AH/5%
103027	1777091B	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319308	7926	AH/5%
401240	1777089A	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319308	7926	AH/5%
401240	1777089B	0.1046	36.0000	0000111482	000010	1001319308	7926	AH/5%

FIN DE DATOS