




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 22.05.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
203525	SAE J403 1008	0.056	0.169	0.020	0.013	0.016	0.011	0.022	0.013	0.006	0.002	0.002	0.003	0.006	
203543	SAE J403 1008	0.056	0.187	0.010	0.007	0.014	0.034	0.017	0.021	0.008	0.001	0.001	0.002	0.005	
COLADA	Als N2														
203525	0.041 0.0044														
203543	0.035 0.0054														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
203525	1840029A	0.1046	60(RB)
203525	1840029B	0.1046	60(RB)
203543	1838007A	0.1046	55(RB)
203543	1838007B	0.1046	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
203525	1840029A	0.1046	48.0000	0000110872	000020	1001323385	7825	AH/5%
203525	1840029B	0.1046	48.0000	0000110872	000020	1001323385	7825	AH/5%
203543	1838007A	0.1046	48.0000	0000110872	000020	1001323385	7825	AH/5%
203543	1838007B	0.1046	48.0000	0000110872	000020	1001323385	7825	AH/5%

FIN DE DATOS