




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 06.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
401713	SAE J403 1008	0.064	0.201	0.013	0.008	0.008	0.015	0.022	0.022	0.007	0.001	0.001	0.001	0.003	
401713	Als N2	0.039	0.0080												

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
401713	1883043A	0.0598	60(RB)
401713	1883043B	0.0598	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
401713	1883043A	0.0598	48.0000	0000110872	000060	1001329439	7825	AH/5%
401713	1883043B	0.0598	48.0000	0000110872	000060	1001329439	7825	AH/5%

FIN DE DATOS															
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--