




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
401714	SAE J403 1008	0.080	0.224	0.015	0.011	0.017	0.014	0.026	0.021	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	
401714	Als N2	0.059	0.0070												

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
401714	1883041A	0.0747	60(RB)
401714	1883041B	0.0747	60(RB)
401714	1883042A	0.0747	60(RB)
401714	1883042B	0.0747	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
401714	1883041A	0.0747	48.0000	0000111482	000030	1001329984	7926	AH/5%
401714	1883041B	0.0747	48.0000	0000111482	000030	1001329984	7926	AH/5%
401714	1883042A	0.0747	48.0000	0000111482	000030	1001329984	7926	AH/5%
401714	1883042B	0.0747	48.0000	0000111482	000030	1001329984	7926	AH/5%

FIN DE DATOS