




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.02.2006	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA									
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S				
160371	SAE J403 1008	0.068	0.170	0.007	0.012				
260165	SAE J403 1008	0.058	0.190	0.011	0.005				
460047	SAE J403 1008	0.061	0.210	0.013	0.011				

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
160371	6064004B	57(RB)
260165	6085118A	50(RB)
260165	6085118B	50(RB)
460047	6085106A	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
160371	6064004B	0.0747	36.0000	AH/5%	B4903	000010	1000757052	756
260165	6085118A	0.0478	36.0000	AH/5%	B4447	000030	1000757052	574
260165	6085118B	0.0478	36.0000	AH/5%	B4447	000030	1000757052	574
460047	6085106A	0.0359	36.0000	AH/5%	B4447	000050	1000757052	574

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS