




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
104271	SAE J403 1008	0.059	0.188	0.018	0.017	0.009	0.022	0.023	0.027	0.004	0.004	0.001	0.002	0.003
401979	SAE J403 1008	0.059	0.170	0.009	0.016	0.009	0.020	0.016	0.020	0.003	0.002	0.001	0.002	0.002
COLADA	Als N2													
104271	0.049 0.0022													
401979	0.039 0.0058													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA											
104271	1936041B	0.0598	59(RB)											
401979	1936040B	0.0598	52(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
104271	1936041B	0.0598	48.0000	0000111482	000050	1001336262	7926	AH/5%						
401979	1936040B	0.0598	48.0000	0000111482	000050	1001336262	7926	AH/5%						
FIN DE DATOS														