




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 26.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
104424	SAE J403 1008	0.054	0.181	0.014	0.013	0.014	0.021	0.015	0.021	0.004	0.003	0.001	0.002	0.001	
401980	SAE J403 1008	0.066	0.169	0.013	0.012	0.007	0.021	0.022	0.019	0.003	0.001	0.001	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
104424	0.043 0.0008														
401980	0.054 0.0046														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
104424	1951015A	0.0478	54(RB)
104424	1951015B	0.0478	54(RB)
401980	1947061A	0.0478	55(RB)
401980	1947061B	0.0478	55(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
104424	1951015A	0.0478	48.0000	0000112469	000010	1001337295	8173	AH/5%
104424	1951015B	0.0478	48.0000	0000112469	000010	1001337295	8173	AH/5%
401980	1947061A	0.0478	48.0000	0000112469	000010	1001337295	8173	AH/5%
401980	1947061B	0.0478	48.0000	0000112469	000010	1001337295	8173	AH/5%

FIN DE DATOS