




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 29.06.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
104218	SAE J403 1008	0.061	0.177	0.016	0.008	0.011	0.031	0.031	0.027	0.004	0.001	0.001	0.001	0.002	
401437	SAE J403 1008	0.065	0.179	0.007	0.009	0.011	0.019	0.021	0.021	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	
401953	SAE J403 1008	0.060	0.210	0.009	0.017	0.007	0.038	0.020	0.034	0.010	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
104218	0.045 0.0045														
401437	0.047 0.0045														
401953	0.033 0.0078														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
104218	1946002A	0.0359	54(RB)
401437	1864003B	0.0359	56(RB)
401953	1946001A	0.0359	60(RB)
401953	1946001B	0.0359	60(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
104218	1946002A	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338190	8173	AH/5%
401437	1864003B	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338190	8173	AH/5%
401953	1946001A	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338190	8173	AH/5%
401953	1946001B	0.0359	36.0000	0000112469	000020	1001338190	8173	AH/5%

FIN DE DATOS