




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.07.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
104423	SAE J403 1008	0.072	0.162	0.008	0.005	0.009	0.023	0.014	0.022	0.007	0.001	0.002	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
104423	0.042 0.0040														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	DUREZA
104423	1954068A	0.0299	45(RB)
104423	1954068B	0.0299	45(RB)
104423	1959097A	0.1046	44(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPEJOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
104423	1954068A	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339850	8173	AH/5%
104423	1954068B	0.0299	48.0000	0000112469	000050	1001339850	8173	AH/5%
104423	1959097A	0.1046	48.0000	0000112897	000020	1001339850	8174	AH/5%

FIN DE DATOS