




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
204314	SAE J403 1008	0.069	0.202	0.013	0.015	0.008	0.023	0.019	0.022	0.005	0.002	0.002	0.001	0.008	
204404	SAE J403 1008	0.065	0.181	0.014	0.010	0.010	0.031	0.018	0.027	0.004	0.002	0.001	0.002	0.002	
401593	SAE J403 1008	0.054	0.184	0.014	0.014	0.018	0.026	0.018	0.021	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
204314	0.046 0.0059														
204404	0.038 0.0027														
401593	0.020 0.0062														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
204314	1983149X	0.0299	48(RB)
204314	1960128X	0.0299	51(RB)
204404	1976096X	0.0299	52(RB)
401593	1974121X	0.0299	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
204314	1983149X	0.0299	36.0000	0000112469	000030	1001341446	8173	AH/5%
204314	1960128X	0.0299	36.0000	0000112469	000030	1001341446	8173	AH/5%
204404	1976096X	0.0299	36.0000	0000112469	000040	1001341446	8173	AH/5%
401593	1974121X	0.0299	36.0000	0000112469	000030	1001341446	8173	AH/5%

FIN DE DATOS