




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
102436	SAE J403 1008	0.065	0.221	0.010	0.015	0.020	0.013	0.015	0.018	0.006	0.001	0.001	0.003	0.004	
402159	SAE J403 1008	0.058	0.170	0.011	0.013	0.013	0.028	0.022	0.023	0.007	0.001	0.002	0.001		
COLADA	Als	N2													
102436	0.037	0.0037													
402159	0.053	0.0052													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
102436	1927004X	0.0598	58(RB)												
402159	1976021A	0.1046	60(RB)												
402159	1976021B	0.1046	60(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
102436	1927004X	0.0598	36.0000	0000111482	000040	1001343866	7926	AH/5%							
402159	1976021A	0.1046	48.0000	0000112897	000020	1001343866	8174	AH/5%							
402159	1976021B	0.1046	48.0000	0000112897	000020	1001343866	8174	AH/5%							
FIN DE DATOS															