




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 31.07.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
103634	SAE J403 1008	0.034	0.246	0.010	0.007	0.020	0.023	0.019	0.022	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	
205228	SAE J403 1008	0.061	0.173	0.012	0.010	0.011	0.021	0.021	0.019	0.006	0.002	0.003	0.002	0.004	
COLADA	Als N2														
103634	0.049 0.0053														
205228	0.044 0.0056														

				PRUEBAS AL PRODUCTO											
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
103634	1885073A	0.0239	42(RB)												
103634	1885073B	0.0239	42(RB)												
205228	2024077A	0.0239	40(RB)												
205228	2024077B	0.0239	40(RB)												

										PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA											
103634	1885073A	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349048	8320	AH/5%											
103634	1885073B	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349048	8320	AH/5%											
205228	2024077A	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349048	8320	AH/5%											
205228	2024077B	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349048	8320	AH/5%											

FIN DE DATOS