




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 31.07.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
205148	SAE J403 1008	0.066	0.187	0.013	0.005	0.011	0.020	0.015	0.019	0.006	0.002	0.002	0.002	0.003	
402332	SAE J403 1008	0.061	0.184	0.010	0.013	0.007	0.018	0.024	0.017	0.011	0.002	0.002	0.002	0.002	
402334	SAE J403 1008	0.080	0.176	0.009	0.013	0.030	0.025	0.027	0.021	0.004	0.002	0.002	0.002	0.003	
COLADA	Als N2														
205148	0.044 0.0059														
402332	0.051 0.0076														
402334	0.025 0.0087														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
205148	2019074B	0.0359	45(RB)
402332	2038051A	0.0239	45(RB)
402332	2038051B	0.0239	45(RB)
402334	2035107B	0.0239	45(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
205148	2019074B	0.0359	48.0000	0000112897	000010	1001349092	8174	AH/5%
402332	2038051A	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349092	8320	AH/5%
402332	2038051B	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349092	8320	AH/5%
402334	2035107B	0.0239	48.0000	0000113166	000010	1001349092	8320	AH/5%

FIN DE DATOS