




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.03.2006	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	
260939	ASTM A 620 0000	0.038	0.200	0.005	0.009	0.030	0.010	0.020	0.006	0.002	0.001	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO										
COLADA	NO.ROLLO	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.	DIR.	DUREZA	TAM.GRANO	TIPO GRANO	
260939	6147001A	30.000(KSI)	43.302(KSI)	45(%)	2	90	49(RB)	8.0	F	
260939	6147003A	28.814(KSI)	42.881(KSI)	45(%)	2	90	46(RB)	8.0	F	
260939	6147002A	28.660(KSI)	41.511(KSI)	45(%)	2	90	45(RB)	8.0	F	
260939	6147002B	28.660(KSI)	41.511(KSI)	45(%)	2	90	45(RB)	8.0	F	
COLADA	NO.ROLLO	VAL.PROM.R								
260939	6147001A	1.6043								
260939	6147003A	1.6128								
260939	6147002A	1.6013								
260939	6147002B	1.6013								

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	
260939	6147001A	0.0598	36.0000	AH/5%	B4294	000010	1000765826	523	
260939	6147003A	0.0598	36.0000	AH/5%	B4294	000010	1000765826	523	
260939	6147002A	0.0598	36.0000	AH/5%	B4294	000010	1000765826	523	
260939	6147002B	0.0598	36.0000	AH/5%	B4294	000010	1000765826	523	

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS