




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 11.03.2006	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA					
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
161429	SAE J403 1008	0.066	0.190	0.019	0.020
161431	SAE J403 1008	0.057	0.200	0.018	0.009
261222	SAE J403 1008	0.065	0.170	0.016	0.010

PRUEBAS AL PRODUCTO		
COLADA	NO.ROLLO	DUREZA
161429	6181038A	55(RB)
161431	6181055B	52(RB)
261222	6181053A	50(RB)
261222	6181053B	50(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE
161429	6181038A	0.0478	48.0000	AH/5%	0000071000	000030	1000768488	756
161431	6181055B	0.0359	48.0000	AH/5%	B4447	000060	1000768488	574
261222	6181053A	0.0359	48.0000	AH/5%	B4447	000060	1000768488	574
261222	6181053B	0.0359	48.0000	AH/5%	B4447	000060	1000768488	574

ENVIAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD POR ESTAFETA

FIN DE DATOS