



PLERSA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.

AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS NO. 66-O.

Lam. rol en frio templada rollo

FECHA EMISION 24.06.2006
PAGINA 1

NOTAMOS QUE LOS ANALISIS
Y PRUEBAS REALIZADAS EN ESTE REPORTE
SON RESULTADOS DE LA COMPANIA.

ING. EDUARDO VILLANUEVA
GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

COMPOSICION QUIMICA

ESPECIFICACION	C	Mn	P	S
SAE J403 1008	0.062	0.180	0.008	0.014
SAE J403 1008	0.076	0.170	0.014	0.011

PRUEBAS AL PRODUCTO

NO. ROLLO	DUREZA
6498014A	50 (RB)
6498014B	50 (RB)
6498017B	52 (RB)

PRODUCTO EMBARCADO

NO. ROLLO	ESPESSOR (P19.)	ANCHO (P19.)	NORMA
6498014A	0.0299	48.0000	AH/58
6498014B	0.0299	48.0000	AH/58
6498017B	0.0299	48.0000	AH/58

FIN DE DATOS