



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.
 Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
 Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas
 (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 25/09/2020 23:29 PM

Fecha Impresión / Print Date: 26/09/2020 07:19 AM

Orden / Order:

Certificado / Certificate: B70183



SERIE SERIAL	PRODUCTO PRODUCT	COLADA HEAT	GRADO GRADE	*LE *YS	*UT *TS	PE %EL	LEUT (Y/TS)	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
2202009223013	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223012	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223014	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223015	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223010	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223011	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223009	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223008	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223007	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464
2202009223006	ANG 3 x 1/4 40H A572-50	000000202065	A572-50	62800	84200	33	0.75	217	1.001	.171	.013	.029	.256	.063	.094	.029	.004	.021	.023	.001	.464

Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.
 The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
 2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
 2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a
 Rebar - ASTM A615

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
 ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
 ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.
 Rebar - ASTM A615

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.