



# PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700  
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas  
( Mill Test Report )

Información del Cliente / Client Information: Orden / Order: 48782 Certificado / Certificate: B48661

ACEROMEX S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 20/05/2017 08:53 AM  
Fecha Impresión / Print Date: 20/05/2017 11:48 AM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	LE	UT	PE	LE/UT	C	Mn	P	S	Si	Cu	Ni	Cr	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201212171033	SOL 5x5/16 20R	00000182470	G50	55790	83000	28	0.67	.252	.972	.011	.013	.233	.181	.081	.055	.013	.012	.001	.002	.001	.481
2	2201212171045	SOL 5x5/16 20R	00000182470	G50	55790	83000	28	0.67	.252	.972	.011	.013	.233	.181	.081	.055	.013	.012	.001	.002	.001	.481
3	2201306103611	SOL 20R 4x3/4	00000303883	A36/A529-50	51100	80200	33	0.64	.2	.99	.01	.038	.22	.2	.09	.06	.025	.016	.1	.006	.002	.433
4	2201306103622	SOL 20R 4x3/4	00000303883	A36/A529-50	51100	80200	33	0.64	.2	.99	.01	.038	.22	.2	.09	.06	.025	.016	.1	.006	.002	.433
5	2201609301059	SOL 20R 5x5/8	00000162376	A36	49500	74800	37	0.66	.191	.87	.015	.03	.166	.251	.101	.088	.027	.011	.001	.003	.002	.41
6	2201609301099	SOL 20R 5x5/8	00000162376	A36	49500	74800	37	0.66	.191	.87	.015	.03	.166	.251	.101	.088	.027	.011	.001	.003	.002	.41
7	2201611292001	SOL 20R 8x3/4	00000162929	A36/A529-50	50100	72000	34	0.7	.189	.889	.013	.024	.19	.24	.109	.11	.031	.011	.001	.002	.002	.421
8	2201611292002	SOL 20R 8x3/4	00000162929	A36/A529-50	50100	72000	34	0.7	.189	.889	.013	.024	.19	.24	.109	.11	.031	.011	.001	.002	.002	.421
9	1201704221007	SOL 20R 2-1/2x3/8	00000170803	A36/A529-50	52700	74500	34	0.71	.178	.867	.015	.033	.188	.328	.141	.087	.036	.008	.001	.001	.001	.41
10	1201704221026	SOL 20R 2-1/2x3/8	00000170803	A36/A529-50	52700	74500	34	0.71	.178	.867	.015	.033	.188	.328	.141	.087	.036	.008	.001	.001	.001	.41
11	1201704253056	SOL 20R 2x3/8	00000170982	A36/A529-50	55700	76800	33	0.73	.188	.851	.014	.032	.203	.297	.1	.092	.024	.015	.001	.004	.002	.414
12	1201704253057	SOL 20R 2x3/8	00000170982	A36/A529-50	55700	76800	33	0.73	.188	.851	.014	.032	.203	.297	.1	.092	.024	.015	.001	.004	.002	.414
13	1201704253058	SOL 20R 2x3/8	00000170982	A36/A529-50	55700	76800	33	0.73	.188	.851	.014	.032	.203	.297	.1	.092	.024	.015	.001	.004	.002	.414
14	2201704293003	SOL 4x3/8 20R	00000170916	A36/A529-50	56200	78900	32	0.71	.181	.865	.019	.026	.177	.238	.14	.139	.036	.003	.001	.003	.001	.415
15	2201704293019	SOL 4x3/8 20R	00000170916	A36/A529-50	56200	78900	32	0.71	.181	.865	.019	.026	.177	.238	.14	.139	.036	.003	.001	.003	.001	.415
16	2201704293011	SOL 4x3/8 20R	00000170916	A36/A529-50	56200	78900	32	0.71	.181	.865	.019	.026	.177	.238	.14	.139	.036	.003	.001	.003	.001	.415
17	2201704292063	SOL 4x3/8 20R	00000170898	A36/A529-50	52500	77200	33	0.68	.188	.89	.027	.028	.206	.258	.116	.147	.026	.003	.001	.002	.002	.43
18	2201704292067	SOL 4x3/8 20R	00000170898	A36/A529-50	52500	77200	33	0.68	.188	.89	.027	.028	.206	.258	.116	.147	.026	.003	.001	.002	.002	.43

\*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.  
\*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:  
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;  
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes. Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.