



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Orden / Order:59396

Certificado / Certificate: B59226

Fecha / Date:06/04/2019 13:15 PM

Fecha Impresión / Print Date:06/04/2019 13:51 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201801221003	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000180008	A36/A529-50	53500	73300	33	0.73	.176	.861	.213	.019	.031	.362	.158	.118	.035	.013	.001	.002	.002	.426
2	1201801221006	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000180008	A36/A529-50	53500	73300	33	0.73	.176	.861	.213	.019	.031	.362	.158	.118	.035	.013	.001	.002	.002	.426
3	1201810293031	SOL 1 1/2 x 3/8 20ft	000000182500	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.182	.865	.185	.028	.03	.334	.217	.094	.024	.014	.001	.002	.003	.434
4	1201810293037	SOL 1 1/2 x 3/8 20ft	000000182500	A36/A529-50	51000	72000	30	0.71	.182	.865	.185	.028	.03	.334	.217	.094	.024	.014	.001	.002	.003	.434
5	1201810293027	SOL 1 1/2 x 3/8 20ft	000000182502	A36/A529-50	53200	76200	30	0.7	.181	.904	.188	.019	.029	.347	.146	.087	.023	.012	.001	.003	.002	.426
6	1201810291024	SOL 1 1/2 x 1/2 20ft	000000182511	A36/A529-50	53200	74500	30	0.71	.19	.859	.204	.017	.023	.397	.149	.109	.023	.017	.001	.002	.002	.436
7	1201810283029	SOL 1 1/2 x 1/2 20ft	000000182510	A36/A529-50	54200	76500	30	0.71	.176	.873	.191	.018	.018	.403	.151	.098	.023	.015	.001	.002	.003	.422
8	2201812033020	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	0000182641ir	A36/A529-50	54900	78600	35	0.7	.18	.96	.203	.021	.031	.342	.16	.093	.026	.013	.003	.004	.004	.486
9	2201812033021	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	0000182641ir	A36/A529-50	54900	78600	35	0.7	.18	.96	.203	.021	.031	.342	.16	.093	.026	.013	.003	.004	.004	.486
10	2201812033022	ANG 2 1/2 x 1/4 20ft	0000182641ir	A36/A529-50	54900	78600	35	0.7	.18	.96	.203	.021	.031	.342	.16	.093	.026	.013	.003	.004	.004	.486
11	2201811121004	CAN 3 (4.1) 20ft	000000182997	A36/A529-50	55100	74100	30	0.74	.164	.929	.217	.015	.035	.28	.091	.099	.027	.014	.001	.001	.002	.404
12	2201811102029	CAN 3 (4.1) 20ft	000000182997	A36/A529-50	55100	74200	30	0.74	.164	.929	.217	.015	.035	.28	.091	.099	.027	.014	.001	.001	.002	.404
13	2201811102025	CAN 3 (4.1) 20ft	000000182997	A36/A529-50	55100	74200	30	0.74	.164	.929	.217	.015	.035	.28	.091	.099	.027	.014	.001	.001	.002	.404
14	2201811213001	CAN 8 (11.5) 20ft	000000183135	A36/A529-50	52300	74210	31	0.7	.193	.879	.224	.021	.029	.339	.134	.096	.023	.014	.001	.004	.002	.437
15	2201811213002	CAN 8 (11.5) 20ft	000000183135	A36/A529-50	52300	74210	31	0.7	.193	.879	.224	.021	.029	.339	.134	.096	.023	.014	.001	.004	.002	.437
16	2201901023033	CAN 3 (4.1) 20ft	000000183409	A36/A529-50	53000	75300	31	0.7	.183	.887	.228	.018	.034	.27	.139	.081	.026	.012	.001	.002	.002	.425
17	1201901293041	SOL 1 1/2 x 1/4 20ft	000000190008	A36/A529-50	51200	71400	30	0.72	.189	.867	.186	.012	.028	.311	.058	.093	.027	.015	.001	.001	.002	.409

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 – 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 – 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.