



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :


PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Fecha / Date: 23/12/2019 18:04 PM

Fecha Impresión / Print Date: 23/12/2019 19:49 PM

Orden / Order: 62098

Certificado / Certificate: B64233



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	1201904113031	SOL 2 1/2 x 1/2 20ft	000000191053	A36/A529-50	54500	76700	27	0.71	.183	.855	.196	.015	.029	.319	.124	.101	.026	.013	.001	.001	.001	.416
2	1201904113032	SOL 2 1/2 x 1/2 20ft	000000191053	A36/A529-50	54500	76700	27	0.71	.183	.855	.196	.015	.029	.319	.124	.101	.026	.013	.001	.001	.001	.416
3	1201904113035	SOL 2 1/2 x 1/2 20ft	000000191053	A36/A529-50	54500	76700	27	0.71	.183	.855	.196	.015	.029	.319	.124	.101	.026	.013	.001	.001	.001	.416
4	2201906201027	SOL 6 x 1/4 20ft	000000191646	A36/A529-50	55800	78200	31	0.71	.186	.867	.226	.014	.024	.348	.127	.131	.026	.013	.001	.005	.001	.431
5	2201906193045	SOL 6 x 3/8 20ft	000000191632	A36/A529-50	51600	75400	33	0.68	.185	.871	.186	.014	.025	.311	.114	.114	.025	.012	.001	.004	.002	.418
6	2201909101043	SOL 6 x 1/4 20ft	000000192263	A36/A529G50	50100	77000	35	0.65	.184	.874	.194	.019	.021	.353	.184	.123	.028	.014	.001	.006	.002	.436
7	2201909093039	SOL 6 x 1/4 20ft	000000192260	A36/A529G50	52400	72400	33	0.72	.191	.878	.22	.017	.021	.411	.148	.106	.025	.014	.001	.005	.002	.443
8	2201909261038B	ANG 3 x 3/16 20ft	000000192537	A36/A529-50	57000	75500	33	0.75	.179	.896	.186	.021	.03	.45	.166	.104	.024	.013	.001	.003	.003	.435
9	1201911141033	RED 1 20ft	000000192907	A36/A529-50	52300	73100	29	0.72	.183	.881	.235	.013	.026	.281	.097	.087	.024	.01	.001	.004	.002	.418
10	1201911141034	RED 1 20ft	000000192907	A36/A529-50	52300	73100	29	0.72	.183	.881	.235	.013	.026	.281	.097	.087	.024	.01	.001	.004	.002	.418
11	1201911141055	RED 1 20ft	000000192907	A36/A529-50	52300	73100	29	0.72	.183	.881	.235	.013	.026	.281	.097	.087	.024	.01	.001	.004	.002	.418
12	1201911141056	RED 1 20ft	000000192907	A36/A529-50	52300	73100	29	0.72	.183	.881	.235	.013	.026	.281	.097	.087	.024	.01	.001	.004	.002	.418
13	1201911201056	RED 1/2 20ft	000000192992	A36/A529G50	55400	78300	34	0.71	.172	.857	.18	.012	.024	.424	.109	.136	.036	.02	.001	.006	.002	.411
14	1201911201057	RED 1/2 20ft	000000192992	A36/A529G50	55400	78300	34	0.71	.172	.857	.18	.012	.024	.424	.109	.136	.036	.02	.001	.006	.002	.411
15	1201911201058	RED 1/2 20ft	000000192992	A36/A529G50	55400	78300	34	0.71	.172	.857	.18	.012	.024	.424	.109	.136	.036	.02	.001	.006	.002	.411
16	1201911201059	RED 1/2 20ft	000000192992	A36/A529G50	55400	78300	34	0.71	.172	.857	.18	.012	.024	.424	.109	.136	.036	.02	.001	.006	.002	.411
17	1201911141076	RED 1 20ft	000000193032	A36/A529-50	51400	76800	30	0.67	.18	.878	.208	.011	.029	.388	.086	.155	.039	.018	.001	.006	.002	.422

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:
2013: ASME SA36; ASME SA-6/SA-6M; A36;
2014: ASTM A6/ A6 M-13; A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:
ASTM A6/ A6 M-13 a (2014); A36; A529 / A529M;
ASME SA-6/SA-6M; ASTM A370 - 12a (2014); ASME SA36.

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.