



EN10204 3.1 - ISO 10474 3.1B

CERTIFICADO DE CALIDAD - MILL TEST CERTIFICATE

ORIGINAL

MT

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V

R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L.

Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500

www.ternium.com

Fecha de emisión (Date of issue)

(DMA) 31/01/2017



N° (Document number)

TX1611024

0 0 0 0 0 1 4 5 2 8 5 7

Código cliente (Customer ID) H000232500	Pedido No. (Sales Order) 0102323408,0102355838,0102346322,0102346341	Orden de compra (Purchase order) 24841...,24775...,24579_,24775..
Cliente (Customer) PLESA ANAHUAC Y CIAS. S.A. DE C.V.	Remisión (Delivery) 000001452857	Medio de transporte (Means of transport) TREN
Dirección (Address) AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS # 66-O SAN FRANCISCO CHILPAN - TULTITLAN - MÉXICO - México	Piezas Totales (Total pieces) 8	Punto de despacho (Delivery plant) Churubusco
Descripción de la mercadería (Goods description) ROLLO FRIO RECOCIDO, ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO		

Datos Generales (General Data)

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	Peso (Weight)		Espesor (Thickness)		Ancho (Width)	
		kg	lb	mm	in	mm	in
2A412579CT200	1612234540	9769	21537	3.420	0.1346	1220.00	48.03
2A422573CN101	1701138540	9880	21782	1.520	0.0598	1220.00	48.03
2A422598CN100	1701243580	9965	21969	1.520	0.0598	1220.00	48.03
2A422598CN101	1701243580	9615	21197	1.520	0.0598	1220.00	48.03
2A422625CT200	1701243600	9790	21583	3.040	0.1197	1220.00	48.03
2A422628CT200	1701138570	9605	21175	3.040	0.1197	1220.00	48.03
2A422628CT201	1701138570	9210	20305	3.040	0.1197	1220.00	48.03
3A576395CN101	464542001	7030	15498	1.210	0.0476	1220.00	48.03

Pieza (Piece)	Colada (Heat)	No. Parte (Part)	Descripción (Description)	Norma de Calidad / Grado / Subnorma (Quality Norm / Grade / Sub-Norm)
2A412579CT200	1612234540		ROLLO FRIO RECOCIDO	SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
2A422573CN101	1701138540		ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO	TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
2A422598CN100	1701243580		ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO	TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
2A422598CN101	1701243580		ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO	TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)
2A422625CT200	1701243600		ROLLO FRIO RECOCIDO	SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
2A422628CT200	1701138570		ROLLO FRIO RECOCIDO	SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
2A422628CT201	1701138570		ROLLO FRIO RECOCIDO	SAE J403/1008 (V 2001 REV 1)/
3A576395CN101	464542001		ROLLO FRIO RECOCIDO TENSIONIVELADO	TER/A 1008 CS TIPO B/GAB (V 2006 REV 1)

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strength)

3. TT (TT): Tratamiento Térmico (Thermal Treatment)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material aquí descrito ha sido ensayado por personal autorizado independiente del área de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma de producto arriba descrita. Ensayos de propiedades mecánicas bajo las normas ASTM E8, E18, E517, E646 y E23; ISO 6892, 10113 y 10275; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245. Ensayos metalográficos bajo ASTM E45 y E112. Peso de capa UL bajo ASTM A90. Análisis químico de acero bajo ASTM E415 y E1019. Ensayos de pintura bajo ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas bajo ASTM A343. Rugosidad de acero bajo SAEJ911. Densidad de espuma de panel bajo ASTM D2126. We certify that the material described has been tested by authorized personal independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above product specification. Mechanical properties test as ASTM E8, E18, E517, E646 and E23; ISO 6892, 10113 and 10275, JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245. Metallographic test as ASTM E45 and E112. UL coating weight as ASTM A90. Chemical analysis of steel as ASTM E415 and E1019. Painting tests as ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties as ASTM A343. Steel roughness as SAEJ911. Panel foam density as ASTM D2126.

Firma (Signature)

Ing. Antonio Mani
Ternium Labs

TERNIUM MEXICO, S.A. DE C.V
R.F.C. TME-840710-TR4

Av. Universidad No. 992, Colonia Cuauhtémoc, San Nicolás de los Garza, N.L.

Código Postal 66450 Teléfono: +52(81)8329-8500

www.ternium.com

Fecha de emisión (Date of issue)

(DMA) 31/01/2017

N° (Document number)

TX1611024



0 0 0 0 0 1 4 5 2 8 5 7

Propiedades mecánicas longitudinales (Longitudinal mechanical properties)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Tensión (Steel Stress)		
		%Elongacion (%Elongation)	RC (YP) 1 MPA (KSI)	RT (TS) 2 MPA (KSI)
2A422573CN101	1701138540	45	163 / (23.7)	289 / (41.9)
2A422598CN100	1701243580	43	178 / (25.8)	307 / (44.5)
2A422598CN101	1701243580	43	178 / (25.8)	307 / (44.5)
3A576395CN101	464542001	40	201 / (29.1)	319 / (46.3)

Ensayos de Calidad del Acero (Steel Quality)

Pieza (Piece)	Colada / Heat	Dureza (Hardness)
		(HRBW) 4
2A422573CN101	1701138540	41
2A422598CN100	1701243580	41
2A422598CN101	1701243580	41
3A576395CN101	464542001	51

Calidad del Acero - Análisis Químico (%) (Steel Quality - Heat Analysis (%))

Colada (Heat)	C	Mn	P	S	Si	Al	V	Ti	Cr	Ni	Mo	B	Cu	Cb
1612234540	0.067	0.322	0.003	0.002	0.013	0.035	0.004	0.001	0.013	0.012	0.001		0.027	0.003
1701138540	0.058	0.132	0.004	0.005	0.008	0.041	0.001	0.000	0.007	0.009	0.001	0.0035	0.028	0.000
1701138570	0.057	0.314	0.005	0.004	0.009	0.033	0.001	0.000	0.014	0.011	0.002		0.030	0.000
1701243580	0.044	0.125	0.004	0.004	0.010	0.028	0.001	0.000	0.010	0.011	0.002	0.0038	0.031	0.000
1701243600	0.060	0.322	0.003	0.007	0.007	0.028	0.004	0.000	0.006	0.008	0.001		0.029	0.002
464542001	0.053	0.170	0.012	0.012	0.013	0.045	0.002	0.001	0.032	0.022	0.002	0.0001	0.045	0.001

1. RC (YP): Resistencia a la cedencia (Yield Point)

2. RT (TS): Resistencia a la tensión (Tension Strength)


3. TT (TT): Tratamiento Térmico (Thermal Treatment)

4. HRBW: Rockwell B Identador de WC

5. Nb (Niobio) = Cb (Columbio)

Certificamos que el material aquí descrito ha sido ensayado por personal autorizado independiente del área de manufactura con resultados satisfactorios en concordancia con la norma de producto arriba descrita. Ensayos de propiedades mecánicas bajo las normas ASTM E8, E18, E517, E646 y E23; ISO 6892, 10113 y 10275; JIS Z2241, Z2254, Z2253 y Z2245. Ensayos metalográficos bajo ASTM E45 y E112. Peso de capa UL bajo ASTM A90. Análisis químico de acero bajo ASTM E415 y E1019. Ensayos de pintura bajo ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D4145, D5402 y D2794. Propiedades Magnéticas bajo ASTM A343. Rugosidad de acero bajo SAEJ911. Densidad de espuma de panel bajo ASTM D2126. We certify that the material described has been tested by authorized personal independent from the manufacturing department with satisfactory results in accordance with requirements of the above product specification. Mechanical properties test as ASTM E8, E18, E517, E646 and E23; ISO 6892, 10113 and 10275, JIS Z2241, Z2254, Z2253 and Z2245. Metallographic test as ASTM E45 and E112. UL coating weight as ASTM A90. Chemical analysis of steel as ASTM E415 and E1019. Painting tests as ASTM D523, D5796, D2244, D3363, D4145, D5402 and D2794. Magnetic properties as ASTM A343. Steel roughness as SAEJ911. Panel foam density as ASTM D2126.

Firma (Signature)



 Ing. Antonio Mani
Ternium Labs