




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.08.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb (Cb)	Ti	Sn	
105386	SAE J403 1008	0.077	0.188	0.009	0.008	0.008	0.014	0.016	0.015	0.002	0.002	0.002	0.001	0.005	
402394	SAE J403 1008	0.072	0.184	0.011	0.012	0.008	0.018	0.024	0.023	0.003	0.003	0.002	0.001	0.004	
402606	SAE J403 1008	0.050	0.210	0.012	0.010	0.010	0.020	0.030	0.020	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
105386	0.028 0.0040														
402394	0.034 0.0018														
402606	0.040 0.0054														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
105386	2091107B	0.0299	46(RB)
402394	2052001B	0.0359	48(RB)
402606	2091104A	0.0299	49(RB)
402606	2091104B	0.0299	49(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
105386	2091107B	0.0299	36.0000	0000113865	000080	1001356540	8526	AH/5%
402394	2052001B	0.0359	36.0000	0000113865	000070	1001356540	8526	AH/5%
402606	2091104A	0.0299	36.0000	0000113865	000080	1001356540	8526	AH/5%
402606	2091104B	0.0299	36.0000	0000113865	000080	1001356540	8526	AH/5%

FIN DE DATOS