




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
106343	SAE J403 1008	0.060	0.174	0.009	0.010	0.009	0.021	0.017	0.016	0.009	0.001	0.002	0.002	0.003	
106350	SAE J403 1008	0.057	0.175	0.018	0.014	0.012	0.023	0.020	0.015	0.010	0.002	0.001	0.003	0.002	
COLADA	Als	N2													
106343	0.046	0.0066													
106350	0.040	0.0053													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
106343	2129028A	0.0747	58(RB)												
106350	2129023A	0.0598	52(RB)												
106350	2129023B	0.0598	52(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
106343	2129028A	0.0747	48.0000	0000114415	000100	1001362710	8742	AH/5%							
106350	2129023A	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362710	8742	AH/5%							
106350	2129023B	0.0598	48.0000	0000114415	000040	1001362710	8742	AH/5%							
FIN DE DATOS															