




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
206095	SAE J403 1008	0.063	0.190	0.009	0.014	0.011	0.035	0.014	0.020	0.005	0.002	0.002	0.001	0.003	
206518	SAE J403 1008	0.061	0.188	0.008	0.014	0.012	0.044	0.022	0.027	0.003	0.002	0.002	0.001	0.004	
402758	SAE J403 1008	0.042	0.196	0.012	0.013	0.011	0.022	0.024	0.022	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
206095	0.047 0.0031														
206518	0.039 0.0033														
402758	0.043 0.0074														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
206095	2119143A	0.0299	45(RB)
206095	2119143B	0.0299	45(RB)
206518	2137055C	0.0299	51(RB)
402758	2119144B	0.0299	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
206095	2119143A	0.0299	36.0000	0000114415	000070	1001364657	8742	AH/5%
206095	2119143B	0.0299	36.0000	0000114415	000070	1001364657	8742	AH/5%
206518	2137055C	0.0299	36.0000	0000114415	000070	1001364657	8742	AH/5%
402758	2119144B	0.0299	36.0000	0000114415	000070	1001364657	8742	AH/5%

FIN DE DATOS