




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 10.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
205662	SAE J403 1008	0.063	0.193	0.014	0.007	0.009	0.016	0.018	0.019	0.004	0.004	0.001	0.001	0.004	
205858	SAE J403 1008	0.065	0.180	0.017	0.018	0.012	0.015	0.018	0.020	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	
COLADA	Als	N2													
205662	0.049	0.0025													
205858	0.052	0.0063													
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
205662	2138109B	0.0598	60(RB)												
205858	2140002A	0.0598	58(RB)												
205858	2140002B	0.0598	58(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
205662	2138109B	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364851	8742	AH/5%							
205858	2140002A	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364851	8742	AH/5%							
205858	2140002B	0.0598	36.0000	0000114415	000030	1001364851	8742	AH/5%							
FIN DE DATOS															