




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 21.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
106569	SAE J403 1008	0.068	0.194	0.017	0.017	0.011	0.020	0.019	0.017	0.009	0.002	0.002	0.003	0.003	
206627	SAE J403 1008	0.058	0.186	0.012	0.013	0.011	0.036	0.016	0.021	0.009	0.002	0.001	0.002	0.004	
402806	SAE J403 1008	0.044	0.204	0.013	0.010	0.012	0.024	0.022	0.023	0.003	0.003	0.001	0.001	0.001	
COLADA	Als N2														
106569	0.053 0.0054														
206627	0.043 0.0046														
402806	0.043 0.0074														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
106569	2162051A	0.0239	45(RB)
106569	2162051B	0.0239	45(RB)
206627	2162050A	0.0239	46(RB)
402806	2158035A	0.0239	47(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
106569	2162051A	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001369174	8742	AH/5%
106569	2162051B	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001369174	8742	AH/5%
206627	2162050A	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001369174	8742	AH/5%
402806	2158035A	0.0239	48.0000	0000114415	000090	1001369174	8742	AH/5%

FIN DE DATOS