




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
107901	SAE J403 1008	0.060	0.179	0.010	0.014	0.007	0.016	0.023	0.017	0.004	0.002	0.002	0.002	0.004	
207672	SAE J403 1008	0.050	0.191	0.010	0.013	0.010	0.024	0.016	0.020	0.007	0.001	0.001	0.002	0.002	
403595	SAE J403 1008	0.074	0.196	0.008	0.014	0.018	0.021	0.019	0.019	0.002	0.002	0.001	0.001	0.004	
COLADA	Als N2														
107901	0.038 0.0060														
207672	0.041 0.0062														
403595	0.059 0.0049														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
107901	2295063A	0.0598	50(RB)
107901	2295063B	0.0598	50(RB)
207672	2284078B	0.0598	52(RB)
403595	2287106A	0.0598	53(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
107901	2295063A	0.0598	48.0000	0000114925	000050	1001384950	8924	AH/5%
107901	2295063B	0.0598	48.0000	0000114925	000050	1001384950	8924	AH/5%
207672	2284078B	0.0598	48.0000	0000114925	000050	1001384950	8924	AH/5%
403595	2287106A	0.0598	48.0000	0000114925	000050	1001384950	8924	AH/5%

FIN DE DATOS