




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.frio temp.tenson rollo			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
208213	SAE J403 1008	0.066	0.210	0.012	0.011	0.010	0.020	0.010	0.020	0.005	0.002	0.001	0.003	0.004	
COLADA	Als N2														
208213	0.044 0.0042														
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA												
208213	2342040A	0.0359	48(RB)												
208213	2342040B	0.0359	48(RB)												
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA							
208213	2342040A	0.0359	48.0000	0000115685	000040	1001391723	9170	AH/5%							
208213	2342040B	0.0359	48.0000	0000115685	000040	1001391723	9170	AH/5%							
FIN DE DATOS															