




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn
108575	SAE J403 1008	0.054	0.172	0.016	0.015	0.010	0.040	0.042	0.025	0.010	0.001	0.003	0.003	0.004
COLADA	Als N2													
108575	0.023 0.0046													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA											
108575	2365019B	0.0598	53(RB)											
108575	2365020A	0.0598	60(RB)											
108575	2365020B	0.0598	60(RB)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA						
108575	2365019B	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394706	9170	AH/5%						
108575	2365020A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394706	9170	AH/5%						
108575	2365020B	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394706	9170	AH/5%						
FIN DE DATOS														