




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 19.11.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Lam.rol.en frío templada rollo			

		COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	Mn	P	S	Si	Cu	Cr	Ni	Mo	V	Nb(Cb)	Ti	Sn	
108573	SAE J403 1008	0.059	0.193	0.009	0.015	0.011	0.042	0.020	0.032	0.007	0.001	0.005	0.002	0.005	
108575	SAE J403 1008	0.054	0.172	0.016	0.015	0.010	0.040	0.042	0.025	0.010	0.001	0.003	0.003	0.004	
COLADA	Als N2														
108573	0.040 0.0036														
108575	0.023 0.0046														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	DUREZA
108573	2365017A	0.0598	55(RB)
108575	2365019A	0.0598	53(RB)
108575	2365018A	0.0598	58(RB)
108575	2365018B	0.0598	58(RB)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO.ROLLO	ESPESOR(Plg.)	ANCHO(Plg.)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED.CLIENTE	NORMA
108573	2365017A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394682	9170	AH/5%
108575	2365019A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394682	9170	AH/5%
108575	2365018A	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394682	9170	AH/5%
108575	2365018B	0.0598	48.0000	0000115685	000010	1001394682	9170	AH/5%

FIN DE DATOS